产品类别 产品描述(简单描述下产品构成及特点)					玻纤增强PA6						增韧PA6 阻燃			阻燃PA6	燃PA6 溴系阻燃增强PA6		红磷阻燃增强PA6			
					15%玻纤增 强PA6	20%玻纤增 强PA6	25%玻纤增 强PA6	30%玻纤增 强PA6	35%玻纤增 强PA6	50%玻纤增 强PA6	增韧PA6, 耐低温	超韧PA6, 低温韧性优 异	溴系阻燃 PA6	无卤阻燃, 不滴落	无卤阻燃, 滴落	溴系阻燃玻 纤5-50%	红磷阻燃, 30%玻纤增 强PA6	红磷阻燃, 30%增强, 增韧PA6	红磷阻燃, 40%玻纤增 强PA6	红磷阻燃, 40%增强, 增韧PA6
物理性能		试验标准	测试条件	单位	RF- 6001G15	RF- 6001G20	RF- 6001G25	RF- 6001G30	RF- 6001G35	RF- 6001G50	TH-6001	TH-6002	FR-6003	NH-6004	NH-6024	FR- 6003GX	NH- 6014G30	NH- 6014G30B	NH- 6014G40	NH- 6014G40B
	密度	ASTM D792	23℃	g/cm³	1.23	1.27	1.31	1.36	1.41	1.56	1.09	1.05	1.33	1.19	1.18	1.58	1.39	1.36	1.49	1.43
	成型收缩率	ASTM D2584	23℃	%	0.6-1.1	0.6-1.0	0.5-0.9	0.4-0.8	0.3-0.7	0.2-0.5	1.1-1.6	1.0-1.5	1.2-1.6	1.2-1.7	1.3-1.8	0.3-0.8	0.3-0.7	0.3-0.6	0.2-0.5	0.2-0.4
	洛氏硬度	ASTM D785	23℃	_	121	121	121	121	121	120	115	102	120	119	120	118	120	118	120	118
力学性能																				
	拉伸强度	ASTM	50mm/mir	МРа	110	130	150	180	190	220	55	40	70	60	70	140	140	125	160	145
	断裂伸长率	D638	50mm/mir	%	5	5	3	3	3	3	40	60	5	5	5	3	5	5	3	3
	弯曲强度	ASTM	2.0mm/mi n	МРа	160	190	220	250	260	280	70	55	120	90	110	210	220	160	230	180
	弯曲模量	D790	2.0mm/mi n	МРа	5000	6000	7000	8000	9000	15000	1700	1500	3500	2800	3000	8500	8000	7200	9000	8500
	悬臂梁缺口 冲击强度	ASTM D256	23°	J/m	80	100	115	130	145	160	200	750	35	40	60	80	125	140	130	140
热性能				1									1							
	热变形温度	ASTM D648	1.82MPa	°C	180	190	200	205	205	200	60	55	100	60	70	205	205	195	205	195
	耐热球压	IEC 60695	125℃		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	/	/	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
阻燃性																				
	阻燃性	UL 94		-	НВ	НВ	НВ	НВ	НВ	НВ	НВ	НВ	V0	V0	V0	V0	V0	V0	V0	V0
特殊性能	1		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
	特殊性能			_																
产品应用	15%玻纤增 15%玻纤增 25%玻纤增 强,用于 强,用于电 强,用于公 车配件。 动工具。 交座椅。 动工具、 车配件						30%玻纤增强,用于汽车风扇、电动工具、童车配件	35%玻纤增 强,用于电 动工具	50%玻纤增 强,用于手 机支架、洗 衣机铰链等。	增韧PA6, 用于体育用 品。	超韧PA6, 用于体育用 品。	卤素阻燃V0 用于耐温要 求较高的电 器接插件或 连接器。	无卤阻燃V0 用于电器接 插件	无卤阻燃V0 用于低端电 器接插件。	5-50%玻纤 增强, 0.8mm阻燃 V0, CTI 250V, 用 于电机骨架 等。	30%玻纤增 强红磷阻燃, 电器外壳, 空开开关。	30%玻纤增 强红磷阻燃,耐低温,电 器外壳,空 开开关。	40%玻纤增 强红磷阻燃, 电器外壳, 空开开关。	40%玻纤增 强红磷阻燃,耐低温,电 器外壳,空 开开关。	
备注: 此数据为我	司实验室测试	数据,考虑至	別不同实验室	的测试误差,	所有数据仅何	共参考。														